



BLEU 90 C

La pellicola per auto Blue 90 C conferisce un tocco di abbellimento estetico e di personalizzazione per qualsiasi veicolo, garantendo al tempo stesso un moderato livello di privacy da sguardi indiscreti.



Garanzia SOLAR SCREEN®
10 ANNO(I)



Conservazione da -5°C a +40°C
3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS
RISPETTATO&NBSP;

LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**

INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*sui doppi vetri 4-16-4)

| | |
|-----------------------------------|------|
| Trasmissione UV | 1 % |
| Trasmissione Luce Visibile | 10 % |
| Riflessione Luce Visibile esterna | 20 % |
| Riflessione Luce Visibile interna | 64 % |
| Energia Solare Totale Respinta | 80 % |
| Energia Solare Totale Respinta 2 | 76 % |
| Rapporto solare : | |
| Riflessione Energia Solare | 43 % |
| Assorbimento Energia Solare | 50 % |
| Trasmissione Energia Solare | 7 % |
| Riduzione abbagliamento | 80 % |
| Valore "g" | 0.21 |
| Valore 'u' | 5.1 |
| Coefficiente d'ombra | 0.24 |


Tipo di installazione : Applicazione
interna

| | |
|------------------------|--------|
| Lunghezza della bobina | 30,5 m |
| Composizione PET / PVC | PET |
| Spessore | 50 µ |

Colore : BLU

COSTRUZIONE

1. strato "duro" resistente ai graffi "comuni" che consente una buona durata e una facilità di pulizia dei vetri
2. poliestere tinto nella massa senza distorsione ottica
3. Adesivo di legamento
4. poliestere di alta qualità ottica con deposito di particelle di metallo-i anti IR
5. adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
6. liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base di acqua saponata (ref. sun pose 0808 o film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole.

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro standard*

| | |
|---------------------------------------|---|
| Semplice vetro chiaro | ✓ |
| Semplice vetro tinto | ✗ |
| Semplice vetro tinto riflettente | ✗ |
| Doppio vetro chiaro | ✗ |
| Doppio vetro tinto | ✗ |
| Doppio vetro tinto riflettente | ! |
| Doppio vetro con gas | ✗ |
| Doppio vetro chiaro stratificato ext. | ✗ |
| Doppio vetro chiaro stratificato int. | ✗ |

✓ Sì ! Prudenza ✗ No

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m², contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.