



OPAQUE NACRÉ

La pellicola Opaque Nacrè è una pellicola effetto blackout bianco che fornisce una completa privacy. Blocca quasi tutta la luce visibile, questa pellicola offre una soluzione di privacy immediata ed efficace, ideale per magazzini, depositi, ecc



Garanzia SOLAR SCREEN®
10 ANNO(I)



Classe di reazione al fuoco
M1



Conservazione da -5°C a +40°C
3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS
RISPETTATO&NBSP;

LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**

INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*sui doppi vetri 4-16-4)


Trasmissione UV	1 %
Trasmissione Luce Visibile	1 %
Riflessione Luce Visibile esterna	88 %
Riflessione Luce Visibile interna	88 %
Energia Solare Totale Respinta	86 %
Energia Solare Totale Respinta 2	80 %
Rapporto solare :	
Riflessione Energia Solare	67 %
Assorbimento Energia Solare	27 %
Trasmissione Energia Solare	6 %
Riduzione abbagliamento	95 %
Valore "g"	0.13
Valore 'u'	5
Coefficiente d'ombra	0.1

Tipo di installazione : Applicazione
interna

Lunghezza della bobina	30,5 m
Composizione PET / PVC	PET
Spessore	75 µ
Colore : BIANCO	

COSTRUZIONE

1. strato "duro" resistente ai graffi "comuni" che consente una buona durata e una facilità di pulizia dei vetri
2. poliestere tinto nella massa senza distorsione ottica con deposito di particelle di metallo-*i* anti IR
3. Adesivo di legamento
4. poliestere tinto nella massa senza distorsione ottica
5. adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
6. liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro standard*

Semplice vetro chiaro	✓
Semplice vetro tinto	!
Semplice vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro chiaro	!
Doppio vetro tinto	✗
Doppio vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro con gas	✗
Doppio vetro chiaro stratificato ext.	✗
Doppio vetro chiaro stratificato int.	✗

✓ Sì ! Prudenza ✗ No

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m², contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.

CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base di acqua saponata (ref. sun pose 0808 o film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole.